

**Requisitos generales tableros recubiertos con melamina para utilización interior
de acuerdo a la norma EN 14322**

Característica	Unidades	Método de ensayo	Requisitos		
			Rango de grosor (nominal en mm)		
			< 15	≥15 a 20	> 20
Tolerancias sobre las dimensiones nominales: - Grosor respecto al valor nominal - Grosor en un mismo tablero	mm	EN 14323	± 0,3 para las clases 1 y 2		± 0,5
			± 0,5 / -0.3 para las clases 3a, 3b and 4		
			≤0,6		
Largo y ancho - Dimensiones comerciales - Tableros cortados a medida	mm	EN 14323	±5		
			±2,5		
Defectos Visuales					
Daños en los cantos - Dimensiones comerciales - Tableros cortados a medida	mm	EN 14323	≤ 10		
			≤ 3		
Defectos de aspecto. Puntos	mm ² /m ²	EN 14323	≤ 2		
Defectos de aspecto. Longitud	mm ² /m ²	EN 14323	≤ 20		
Recubrimiento					
Resistencia al rayado	N	EN 14323	≥ 1,5		
Resistencia a las manchas	Grado	EN 14323	≥ 3		
Resistencia al agrietamiento	Grado	EN 14323	≥ 3		